

## NOWA FORMUŁA HYBRYDY NEONAIL 2016

### FAQ – najczęściej zadawane pytania

#### 1. CZARNY KOLOR (nr.2996) a problem marszczenia ?

Należy nakładać dwie cienkie warstwy - w innym wypadku kolor może się marszczyć.

#### 2. CZARNY KOLOR (nr.2996) a problem braku warstwy lepkiej/dyspersyjnej ?

Warstwa lepka jest mniejsza niż w innych kolorach, ale można albo krócej utwardzać w lampie led lub klasycznej uv, albo nałożyć „syrenkę” na **top sun blocker**, utwardzić i ponownie **top**, albo nałożyć „syrenkę” na **top hard** i następnie ponownie **top hard**.

#### 3. ZA GĘSTE KOLORY, CO ROBIĆ ?

Niektóre kolory w sezonie zimowym mogą być bardziej gęste, zwłaszcza kolory pastelowe i brokatowe.

Dlatego, należy produkt ogrzać do temp. pokojowej 25C przed aplikacją. Można to zrobić rolując lakier w dłoniach, lub w na około 1 -2 minuty włożyć do ciepłej wody 40-50C. Proszę uważać by woda nie dostała się do hybrydy.

#### 4. TWORZA MI SIĘ PĘCHERZYKI POWIETRZA, CO ROBIĆ ?

Pęcherzyki powietrza mogą pojawiać się w przypadku kolorów gęstych. Jeśli pojawiają się pęcherzyki należy produkt rozprowadzać po paznokciu powoli i odczekać około 5 sec przed włożeniem do lampy.

#### 5. CZASAMI ŻÓŁKNĄ JASNE KOLORY HYBRYDY, DLACZEGO I CO ROBIĆ ?

Może się tak zdarzyć jeśli dojdzie do przegrzania TOP-u w lampie uv lub w mocnej lampie uv led.

Czas naświetlania powinien wynosić 30 sek dla lamy led 48 Wat, 30-60 sek dla lampy led 9 Wat i 120 sek dla lamp uv 36 Wat. Zbyt długie (kilka minut) lub kilkakrotne utwardzanie TOP-u, może powodować jego żółknięcie.

Żółknięcie hybryd może powodować również częste lub długotrwałe przebywanie w Solarium.